



KZ.T.02.0460
TESTING

Алматинский филиал АО «Национальный центр экспертизы и сертификации»
Испытательная лаборатория пищевой продукции
Аттестат аккредитации № KZ. Т. 02.0460 от 11.09.2019 г. до 11.09.2024 г.
050035, г. Алматы, микрорайон 8, дом 83, тел. 8(727)303-91-46

Стр.1 из 1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1794 от 29.03.2021 г.

1. Заявитель - ООО «СТРОЙСИСТЕМА»

Адрес: Российская Федерация, 143960, МО, г. Реутов, ул. Транспортная, д.11, пом. 002

2. Дата поступления образца (ов) – 18.03.2021 г.

3. Наименование образца (ов) - Пена монтажная полиуретановая в аэрозольной упаковке,
торговое название: Sila Pro TopGun 65 - профессиональная монтажная пена

4. Дата изготовления – 01.2021 г.

5. Срок годности – 18 месяцев

6. Изготовитель – ООО «БелИНЭКО»

Адрес производства: 224004, Республика Беларусь, Брестский район, район Аэропорта, СЭЗ «Брест»

7. Вид испытаний – для государственной регистрации

8. НД на заявленную продукцию – ЕСЭГТ № 299 утв.реш. КТС от 28.05.2010 г., гл. II, раздел 6, п.3.1, 3.8, Приложение 6.1, п.6

9. Дата начала и окончание испытаний – 18.03.2021 г. -29.03.2021 г.

10. Условия проведения испытаний – температура 23° С влажность 65 %

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование показателей	Нормы НД	Фактические показатели	НД на методы испытаний
1	2	3	4
Одориметрические показатели:			
Запах воздушной среды	Не более 2 баллов	1 балл	И. № 7.04.003.97
Санитарно-химические показатели: допустимый уровень миграции в воздушную среду, мг/м ³ :			
Бутилацетат	не более 0,10	не обнаружено	И. № 7.04.003.97
Водород цианистый	Не более 0,01	не обнаружено	И. № 7.04.003.97
Формальдегид	не более 0,01	не обнаружено	И. № 7.04.003.97
Спирт изопропиловый	не более 0,20	не обнаружено	И. № 7.04.003.97
Спирт метиловый	не более 0,50	не обнаружено	И. № 7.04.003.97
Этиленгликоль	не более 0,30	не обнаружено	И. № 7.04.003.97
Токсикологические показатели:			
Индекс токсичности, %	80 - 120	98,0	МУ 1.1.037-95

Начальник лаборатории

Протокол оформила

Ж.К. Махметова

М.И. Олжабаева

Данный протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Частичная или полная перепечатка протокола испытаний без разрешения лаборатории запрещена.