

ULTIMA 300

АКРИЛОВЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА

ОПИСАНИЕ

Высококачественный клей для быстрого и прочного склеивания конструкций при проведении внутренних и наружных ремонтно-монтажных работ. Представляет собой молочно-белую вязкую жидкость. После высыхания образует эластичную бесцветную пленку. Склеивает большинство строительных материалов: дерево, МДФ, ДСП, ламинат, паркет, пенополистирол, гипсокартон, металл, бетон, керамику, стекло и т.п.

После высыхания образует эластичную бесцветную пленку. Не токсичен, не горюч. Не содержит летучих растворителей. Легко наносится. Пожаро- и взрывобезопасен. Цвет белый; объем картриджа 250 гр / 300 гр.

СВОЙСТВА

- Не содержит растворителя
- Влагостойкий
- Высокая прочность
- Долговечный

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	Белый, после высыхания прозрачный
Плотность при 20 °С	1,0 г/см ³
Температура нанесения	+5°С ...+40°С
Время схватывания при 23 °С и 50 % относительной влажности	20-30 мин
Время полимеризации при 23 °С и 50 % относительной влажности	24-48 час.
Сухой остаток, % не менее	48
Условная прочность при равномерном отрыве, кгс/см ² , не менее	50
Температура эксплуатации	-40°С ...+80°С

ПРИМЕНЕНИЕ

Клей акриловый ULTIMA 300 показывает отменную адгезию к различным основаниям. Подготовка поверхности:

1. Перед применением необходимо выдержать клей в течение суток при комнатной температуре и взболтать перед использованием.
2. Очистите склеиваемые поверхности от пыли, жировых и прочих загрязнений. Глянцевые поверхности обработайте наждачной бумагой. Поверхности должны быть сухими. Одна из поверхностей должна быть пористой.
3. Срежьте верхнюю часть картриджа (до резьбовой части), накрутите на картридж прилагаемый наконечник.
4. Вставьте картридж в пистолет для клеев и герметиков. Отрежьте наконечник



картриджа под углом 45° в соответствии с желаемой толщиной выдавливаемого слоя клея.

5. Нанесите клей сплошным слоем или точками диаметром около 6 мм на одну из поверхностей и выдерживайте его на открытом воздухе 10-15 минут;

6. Плотнo прижмите склеиваемые поверхности друг к другу и зафиксируйте.

7. Критерием высыхания может служить изменение цвета клея от молочно-белого к бесцветному.

Время выдержки под нагрузкой зависит от формы поверхности и жесткости склеиваемых материалов.

Время полной полимеризации может увеличиваться при пониженной температуре, влажности воздуха или плохой проветриваемости помещения.

УСЛОВИЯ И СРОК ХРАНЕНИЯ

24 месяца в оригинальных, герметично упакованных картриджах, при температуре в пределах от +5 до +35°C. В холодную погоду перед использованием следует выдержать клей при температуре +20°C. Для клея допускается до 7-ми циклов замораживания - размораживания (цикл - не более 1 суток) при температуре до -18°C, или однократное замораживание до -18°C, но сроком не более 7 суток. Размораживание производится без дополнительного нагрева при температуре до +22°C.

УПАКОВКА

Картридж для профессионального использования, 300 гр

Тюбик для бытового использования и мелкого ремонта, 250 гр

Свяжитесь с нами, если Вас интересует другая упаковка.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Экологический чистый и безопасный продукт. Пожаровзрывобезопасен. Не до конца схватившийся клей можно отмыть теплой водой. При попадании на кожу или в глаза- промыть водой.

Техническая спецификация содержит данные, основанные на нашем опыте и компания не несет ответственности за ошибки произошедшие в результате технологических изменений или исследований прошедших между сроком издания данного документа и выпуска продукции.

Перед использованием, покупатель должен провести все необходимые тесты, чтобы удостовериться в соответствии продукта особенностям использования. Все покупатели могут связаться с продавцом или производителем для получения дополнительной технической информации по использованию, если они в этом нуждаются.

Наши гарантийные обязательства действуют на все продукты при их правильном хранении, использовании и поддерживаются в соглашениях о продаже.

Техническая информация в данном описании не является полной и может быть получена по запросу.



+7(495)777-6-111



ООО «СТРОЙСИСТЕМА»
143960, Московская обл.,
ул. Транспортная, д. 11,
пом. 002



www.stroyst.ru
www.ultima-rus.ru